

UNIQ® FOAM
消泡剂

产品	有机硅类	聚合物 / 非硅类	添加量 (%)	水性体系	溶剂型体系	特性	醇酸乳液	丙烯酸 / 丙烯酸乳液	聚氨酯分散体	硝基	双组份聚氨酯	不饱和聚酯	气干醇酸	紫外光固化
UNIQ®FOAM 130 S		●	0.1 ~ 1.0		●	强消泡剂，非常适合用于底漆					●	●		
UNIQ®FOAM 132 S		●	0.1 ~ 1.0		●	可用于清漆的消泡剂，高透明度和优异的相容性，推荐用于 PE 清底				●	●	●		
UNIQ®FOAM 152 S		●	0.1 ~ 1.0		●	适用于高固体涂料的消泡剂例如 PU、UV 体系等					●	●	●	●
UNIQ®FOAM 170 S		●	0.1 ~ 1.0		●	适用于高固体涂料的消泡剂例如 PU 木器底漆，有良好的相容性						●	●	
UNIQ®FOAM 180 W		●	0.3 ~ 3.0	●		适用于水性清漆和色漆的防爆泡剂	●	●	●	●				
UNIQ®FOAM 238 S	●		0.1 ~ 0.7		●	优异的相容性，用于高光清漆					●			●
UNIQ®FOAM 245 S	●		0.1 ~ 0.6		●	特别适合喷涂的有机硅消泡剂				●	●		●	●
UNIQ®FOAM 280 W	●		0.1 ~ 1.0	●		优异的相容性，特别适合水性清漆	●	●	●					
UNIQ®FOAM 290 W	●		0.1 ~ 1.0	●	●	拥有相容性和消泡能力的优异平衡的消泡剂	●	●	●					●

UNIQ® SPERSE
分散剂

产品	主要组成	活性成份 (%)	主要溶剂	胺值 mgKOH/g	酸值 mgKOH/g	水性体系	溶剂型体系	特性	醇酸乳液	丙烯酸 / 丙烯酸乳液	聚氨酯分散体	硝基	双组份聚氨酯	不饱和聚酯	气干醇酸	紫外光固化
UNIQ®SPERSE 520 S	聚氨酯分散剂	50	醋酸正丁酯 丙二醇甲醚醋酸酯 / 烷基苯	5	13		●	特别适合分散钛白粉和消光粉，提高防沉性能					●	●	●	●
UNIQ®SPERSE 650 U	丙烯酸酯分散剂	100	—	—	14	●	●	适合在水性、油性和无溶剂体系中分散钛白粉，消光粉和填料	●	●	●		●			●
UNIQ®SPERSE 680 U	聚合物分散剂	100	—	65	9	●		可在水性和油性体系中很好的分散和稳定绝大部分的颜填料	●	●	●		●			
UNIQ®SPERSE 690 W	嵌段共聚分散剂	40	水	15	15	●		可在水性体系中很好的分散和稳定绝大部分的颜填料	●	●	●					
UNIQ®SPERSE 695 W	嵌段共聚分散剂	40	水	10	15	●		可在水性体系中很好的分散和稳定绝大部分的颜填料	●	●	●					
UNIQ®SPERSE 735 U	聚酯丙烯酸分散剂	50	丙二醇甲醚醋酸酯	—	33		●	油性体系中杰出的润湿分散钛白粉及消光粉					●	●	●	●



UNIQ® FLOW
润湿流平剂和表面助剂

产品	有机硅类	丙烯酸脂类	氟改性聚合物	活性成份 (%)	主要溶剂	降表面张力的能力	水性体系	溶剂型体系	特性	添加量 (%)	润湿性	贝纳尔漩涡	流平性	滑爽性	抗划伤	抑泡性
UNIQ®FLOW 350 W			●	100	—	+++	●	●	杰出的润湿，消泡，抗缩孔和快速流平	0.1 ~ 1.0	●		●			●
UNIQ®FLOW 362 S			●	90	丙二醇甲醚醋酸酯	++		●	非常好的润湿能力，立面流平和抗缩孔	0.05 ~ .05	●		●			
UNIQ®FLOW 372 S			●	60	2- 丁醇	+	●	●	油性体系中优异的相容性；水性体系中杰出的消泡性	0.1 ~ 1.0	○		●			●
UNIQ®FLOW 376 S			●	70	丙二醇甲醚醋酸酯	+		●	快速流平和优异的相容性，特别适合清漆体系	0.1 ~ 1.0	●		●			●
UNIQ®FLOW 380 S		●		100	—	0		●	高性价比流平剂，良好的消泡性能	0.1 ~ 1.0			●			●
UNIQ®FLOW 384 S		●		100	—	0		●	清漆中杰出的快速流平性能	0.1 ~ 1.0			●			●
UNIQ®FLOW 415 S	●			15	醋酸正丁酯	+++		●	提供良好滑度的有机硅流平剂	0.1 ~ 1.0	●	●	●	●	●	
UNIQ®FLOW 477 U	●			93	—	+++	●	●	快速润湿和流平，特别适合 UV 体系	0.1 ~ 1.0	●	●	●	●	●	
UNIQ®FLOW 488 U	●			100	—	+++	●	●	优异的润湿能力并且不稳泡	0.1 ~ 1.0	●		○			
UNIQ®FLOW 493 U	●			100	—	+++	●	●	提供良好滑度的有机硅流平剂	0.1 ~ 1.0	●	●	●	●	●	
UNIQ®FLOW 495 U	●			100	—	+++	●	●	提供优异手感的有机硅流平剂	0.1 ~ 1.0	●	●	●	●	●	

UNIQ® LIGHT
光稳定剂

产品	主要组成	活性成份 (%)	水性体系	溶剂型体系	特性	添加量 (%)	醇酸乳液	丙烯酸 / 丙烯酸乳液	聚氨酯分散体	双组份聚氨酯	气干醇酸	紫外线固化
UNIQ®LIGHT 923	受阻胺稳定剂	100		●	可用于酸性体系的光稳定剂	0.5 ~ 3.0					●	●
UNIQ®LIGHT 930	苯并咪唑酮	100	○	●	水油通用紫外光吸收剂	1.0 ~ 3.0	●	●	●	●		
UNIQ®LIGHT 951	混合型	100	○	●	光稳定剂和紫外光吸收剂的混合物，水油通用型	2.0 ~ 5.0	●	●	●	●		
UNIQ®LIGHT 992	受阻胺稳定剂	100	○	●	高性价比光稳定剂，水油通用	0.5 ~ 3.0	●	●	●	●		



区域总部

亚洲 优卡化学 (上海)

上海市闵行区七莘路 1809 弄七莘红点城西区 8 号楼 2308 室
邮编: 201101
电话: +86 (0) 21 5433 6480
邮箱: asia@uniqchem.com

欧洲 优卡化学 (德国)

Holland Strasse 7
D-48527 Nordhorn
电话: +49 5921 853 7428
邮箱: eu@uniqchem.com



木器涂料助剂



本手册信息是基于我们对产品的认识。由于实际生产工艺的不同，客户应该基于自身的配方，生产和应用工艺作相应的测试和调整。本资料中的文字，图片，数据等都有可能再次调整而没有预先通知，我们不承担由本资料带来的任何责任，包括对本资料 / 产品的专利权。我们对产品的质量保证以产品规格文件为准。

本资料代替原先的资料手册 - 中国印刷 2021-01